Plissee - Eigenschaften der Stoffe

Stoff- nummer	Preis- gruppe	Licht- reflexion R (%)	Licht- absorption A (%)	Licht- trans- mission T (%)	max. Breite	Gewicht (gr/m²)	Dicke (mm)	Feucht- raum- eignung (•/—)	schwer entflamm- bar (B1)	PVC-frei	Halogen- frei	Pearl (•/—)	Gewebe
N002	**0**	49	14	37	240	140	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N011	**0**	45	21	34	240	140	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N012	**1**	63	15	22	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N019	**2**	52	26	22	220	105	0,50	•	•	•	•	•	100 % PES
N021	**3**	41	13	46	225	135	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N024	**3**	74	8	18	240	165	0,41	•	–	•	•	•	100 % PES
N036	**2**	51	27	22	220	105	0,40	•	•	•	•	•	100 % PES
N039	**0**	14	78	8	240	140	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N040	**1**	48	49	3	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N049	**2**	53	30	17	220	105	0,40	•	•	•	•	•	100 % PES
N054	**3**	31	33	36	225	135	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N056	**3**	65	21	14	240	165	0,41	•	–	•	•	•	100 % PES
N058	**3**	51	53	6	225	113	0,22	•	–	•	•	•	100 % PES
N059	**0**	56	0	44	240	140	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N060	**1**	69	3	28	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N073	**1**	49	10	41	238	155	0,36	•	•	•	•	–	100 % PES
N075	**3**	66	4	30	215	90	0,17	•	–	•	•	–	100 % PES
N083	**2**	55	21	24	220	105	0,4	•	•	•	•	•	100 % PES
N089	**0**	48	16	36	240	140	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N090	**0**	28	53	19	240	140	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N091	**1**	61	19	20	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N114	**4**	23	16	61	235	110	0,55-0,60	•	–	•	•	–	100 % PES
N116	**1**	20	59	21	238	155	0,36	•	•	•	•	–	100 % PES
N117	**1**	33	38	29	238	155	0,36	•	•	•	•	–	100 % PES
N119	**3**	30	24	46	240	85	0,17	•	–	•	•	–	100 % PES
N121	**3**	62	25	13	240	165	0,41	•	–	•	•	•	100 % PES
N122	**3**	57	30	13	225	124	0,23	•	–	–	–	•	100 % PES
N125	**4**	43	20	37	225	55	0,38	•	–	–	–	–	100 % PES
N126	**3**	53	37	10	225	113	0,22	•	–	•	•	•	100 % PES
N131	**2**	48	33	19	220	105	0,4	•	•	•	•	•	100 % PES
N146	**3**	35	25	40	225	135	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N148	**1**	39	26	35	238	155	0,36	•	•	•	•	–	100 % PES
N149	**3**	51	37	12	220	106	0,4	•	•	•	•	•	100 % PES
N151	**3**	65	25	10	240	165	0,41	•	–	•	•	•	100 % PES
N163	**3**	53	37	10	225	113	0,22	•	–	•	•	•	100 % PES
N166	**3**	40	3	57	230	79	0,22	•	–	–	–	–	100 % PES
N167	**3**	69	0	31	215	90	0,17	•	–	•	•	–	100 % PES
N174	**4**	76	1	23	220	105	0,18	•	–	–	–	–	100 % PES

Plissee - Eigenschaften der Stoffe

N179	**0**	58	0	42	240	140	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N180	**3**	69	1	30	230	110	0,16	•	–	•	•	•	100 % PES
N181	**1**	68	3	29	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N184	**4**	76	1	23	220	105	0,18	•	–	–	–	–	100 % PES
N185	**3**	60	0	40	230	95	0,21	•	–	•	•	–	100 % PES
N188	**4**	29	0	71	235	110	0,55-0,60	•	–	•	•	–	100 % PES
N189	**3**	45	0	55	225	135	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N193	**1**	52	1	47	238	155	0,36	•	•	•	•	–	100 % PES
N194	**3**	42	0	58	240	85	0,17	•	–	•	•	–	100 % PES
N201	**2**	52	22	26	220	105	0,4	•	•	•	•	•	100 % PES
N203	**1**	52	41	7	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N204	**0**	40	32	28	240	140	0,23	•	–	•	•		100 % PES
N205	**0**	27	53	20	240	140	0,23	•	–	•	•		100 % PES
N207	**0**	4	95	1	240	140	0,23	•	–	•	•		100 % PES
N208	**0**	11	85	4	240	140	0,23	•	–	•	•		100 % PES
N210	**1**	59	25	16	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N211	**1**	51	44	5	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N212	**1**	34	66	0	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N213	**1**	42	56	2	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N220	**3**	47	19	34	225	148	0,31	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N221	**3**	48	12	40	225	148	0,31	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N222	**3**	25	57	18	225	148	0,31	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N223	**3**	56	2	42	225	148	0,31	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N224	**3**	43	25	32	225	148	0,31	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N228	**3**	71	2	27	240	100	0,17	•	–	•	•	•	100 % PES
N229	**3**	55	22	23	240	100	0,17	•	–	•	•	•	100 % PES
N230	**3**	59	15	26	240	100	0,17	•	–	•	•	•	100 % PES
N231	**3**	56	36	8	240	100	0,17	•	–	•	•	•	100 % PES
N234	**3**	63	20	17	240	100	0,17	•	–	•	•	•	100 % PES
N235	**3**	67	2	31	240	100	0,17	•	–	•	•	•	100 % PES
N236	**0**	18	63	19	230	95	0,22	•	•	–	–	•	100 % PES
N237	**0**	56	18	26	230	95	0,22	•	•	–	–	•	100 % PES
N244	**0**	28	66	6	230	95	0,22	•	•	–	–	•	100 % PES
N247	**0**	61	2	37	230	95	0,22	•	•	–	–	•	100 % rPES
N248	**0**	62	3	35	230	95	0,22	•	•	–	–	•	100 % rPES
N249	**0**	63	3	34	230	95	0,22	•	•	–	–	•	100 % PES
N250	**0**	60	8	32	230	95	0,22	•	•	–	–	•	100 % rPES
N252	**0**	36	55	9	230	95	0,22	•	•	–	–	•	100 % PES
N262	**3**	36	22	42	225	135	0,4	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS

N263	**3**	42	6	52	225	135	0,4	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N271	**3**	18	64	18	225	220	0,5	•	–	•	•	–	100 % PES
N272	**3**	28	54	18	225	220	0,5	•	–	•	•	–	100 % PES
N273	**3**	51	23	26	225	220	0,5	•	–	•	•	–	100 % PES
N274	**3**	34	47	19	225	220	0,5	•	–	•	•	–	100 % PES
N275	**3**	8	87	5	225	220	0,5	•	–	•	•	–	100 % PES
N276	**3**	66	7	27	225	220	0,5	•	–	•	•	–	100 % PES
N283	**3**	13	87	0	230	120	0,18	•	–	•	•	•	100 % PES
N284	**3**	55	27	18	230	120	0,18	•	–	•	•	•	100 % PES
N285	**3**	67	2	31	230	120	0,18	•	–	•	•	•	100 % PES
N286	**3**	45	3	52	225	135	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N294	**1**	52	4	44	238	155	0,36	•	•	•	•	–	100 % PES
N298	**3**	45	26	29	225	123	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N299	**3**	12	82	6	225	123	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N300	**3**	64	14	22	235	113	0,22	•	–	•	•	–	100 % PES
N301	**3**	45	26	29	225	123	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N302	**3**	10	84	6	225	123	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N303	**3**	38	35	27	225	123	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N304	**3**	56	4	40	225	123	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N305	**3**	69	14	17	240	165	0,41	•	–	•	•	•	100 % PES
N306	**3**	49	46	5	240	150	0,24	•	–	•	•	•	100 % PES
N307	**3**	45	51	4	240	150	0,24	•	–	•	•	•	100 % PES
N308	**3**	59	29	12	240	150	0,24	•	–	•	•	•	100 % PES
N309	**3**	61	21	18	240	150	0,24	•	–	•	•	•	100 % PES
N310	**3**	69	7	24	240	150	0,24	•	–	•	•	•	100 % PES
N311	**3**	51	41	8	240	150	0,24	•	–	•	•	•	100 % PES
N312	**3**	62	19	19	240	150	0,24	•	–	•	•	•	100 % PES
N313	**3**	46	47	7	240	150	0,24	•	–	•	•	•	100 % PES
N314	**3**	46	6	48	238	211	0,53	–	–	–	–	–	100 % PES
N315	**3**	17	54	29	238	211	0,53	–	–	–	–	–	100 % PES
N316	**3**	50	2	48	238	211	0,53	–	–	–	–	–	100 % PES
N317	**3**	39	22	39	238	211	0,53	–	–	–	–	–	100 % PES
N318	**3**	11	70	19	238	211	0,53	–	–	–	–	–	100 % PES
N319	**3**	50	1	49	238	211	0,53	–	–	–	–	–	100 % PES
N321	**2**	19	59	22	240	120	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N322	**2**	42	18	40	240	120	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N325	**2**	49	0	51	240	120	0,23	•	–	•	•	–	100 % PES
N326	**0**	61	7	32	240	90	0,2	•	•	•	•	•	100 % PES
N328	**0**	50	28	22	240	90	0,2	•	•	•	•	•	100 % PES
N337	**3**	52	0	48	230	145	0,35	•	–	–	–	–	100 % PES

Plissee - Eigenschaften der Stoffe

N338	**3**	47	18	35	230	145	0,35	•	–	–	–	–	100 % PES
N349	**1**	17	64	19	240	120	0,28	•	–	•	•	–	100 % PES
N350	**1**	16	68	16	240	120	0,28	•	–	•	•	–	100 % PES
N351	**1**	46	26	28	240	120	0,28	•	–	•	•	–	100 % PES
N355	**3**	62	21	17	225	113	0,22	•	–	•	•	•	100 % PES
N357	**3**	63	15	22	225	113	0,22	•	–	•	•	•	100 % PES
N358	**3**	66	7	27	225	113	0,22	•	–	•	•	•	100 % PES
N359	**3**	67	7	26	225	113	0,22	•	–	•	•	•	100 % PES
N364	**5**				195	120	0,25	–	–	–	–	•	100 % PES
N369	**3**	22	46	32	225	135	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N370	**3**	34	25	41	225	135	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N372	**3**	39	33	28	225	148	0,31	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N373	**3**	68	19	13	225	200	0,4	•	–	•	•	•	100 % PES
N400	**0**	62	4	34	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N401	**0**	27	63	10	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N402	**0**	57	7	36	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N403	**0**	45	31	24	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N404	**0**	35	61	4	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N405	**0**	40	43	18	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N406	**0**	46	28	26	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N407	**0**	47	32	21	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N408	**0**	21	74	5	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N409	**0**	56	15	29	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N410	**0**	52	24	24	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N411	**0**	46	33	21	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N412	**0**	30	64	6	239	85	0,13	•	–	•	•	•	100 % rPES
N414	**0**	32	28	40	239	85	0,17	•	•	•	•	–	100 % rPES
N415	**0**	44	9	47	239	85	0,17	•	•	•	•	–	100 % rPES
N416	**0**	7	88	5	239	85	0,17	•	•	•	•	–	100 % rPES
N417	**0**	42	22	36	239	85	0,17	•	•	•	•	–	100 % rPES
N419	**0**	38	54	8	239	91	0,17	•	•	•	•	•	100 % rPES
N420	**0**	31	66	3	239	91	0,17	•	•	•	•	•	100 % rPES
N422	**0**	4	94	2	239	85	0,17	•	•	•	•	–	100 % rPES
N423	**1**	60	14	27	220	95	0,2	•	–	•	•	•	100 % rPES
N424	**1**	48	30	29	220	95	0,2	•	–	•	•	•	100 % rPES
N425	**1**	29	61	10	220	99	0,21	•	•	•	•	•	100 % rPES
N426	**1**	38	46	16	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES
N427	**1**	67	0	33	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES
N428	**1**	61	12	27	220	99	0,21	•	•	•	•	•	100 % rPES
N429	**1**	61	5	34	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES

Plissee - Eigenschaften der Stoffe

N430	**1**	56	14	29	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES
N431	**1**	55	16	29	220	99	0,21	•	•	•	•	•	100 % rPES
N432	**1**	34	64	2	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES
N433	**1**	32	68	0	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES
N434	**1**	39	48	13	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES
N435	**1**	46	36	18	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES
N436	**1**	48	37	15	220	95	0,20	•	–	•	•	•	100 % rPES
N437	**1**	42	50	8	220	99	0,21	•	•	•	•	•	100 % rPES
N438	**4**	43	7	50	240	130	0,32	•	–	•	•	–	100 % rPES
N439	**4**	40	4	56	300	100	0,26	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N440	**4**	20	41	39	300	100	0,26	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N441	**4**	4	69	27	300	100	0,26	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N442	**4**	34	14	52	300	100	0,26	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N443	**4**	34	12	54	300	100	0,26	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N444	**4**	7	61	32	300	100	0,26	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N445	**4**	57	5	38	240	157	0,34	•	–	•	•	–	100 % rPES
N446	**4**	55	10	35	240	157	0,34	•	–	•	•	–	100 % rPES
N447	**4**	24	60	16	240	157	0,34	•	–	•	•	–	100 % rPES
N448	**4**	29	53	18	240	157	0,34	•	–	•	•	–	100 % rPES
N449	**0**		0		240	83	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N450	**0**		0		240	83	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N451	**0**		0		240	83	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N452	**4**	34	46	20	240	159	0,34	•	–	•	•	–	100 % rPES
N453	**4**	34	41	25	240	159	0,34	•	–	•	•	–	100 % rPES
N454	**4**	60	3	37	239	160	0,39	•	–	•	•	–	50 % PES / 25 % RCY OBP / 25 % rPES
N455	**4**	33	50	17	239	160	0,39	•	–	•	•	–	50 % PES / 25 % RCY OBP / 25 % rPES
N456	**4**	21	69	10	239	160	0,39	•	–	•	•	–	50 % PES / 25 % RCY OBP / 25 % rPES
N457	**4**	13	81	6	239	160	0,39	•	–	•	•	–	50 % PES / 25 % RCY OBP / 25 % rPES
N458	**4**	4	93	3	239	160	0,39	•	–	•	•	–	50 % PES / 25 % RCY OBP / 25 % rPES
N459	**2**	45	22	33	240	105	0,20	•	–	•	•	–	100 % rPES
N460	**2**	49	11	40	240	105	0,20	•	–	•	•	–	100 % rPES
N461	**0**	25	37	38	240	125	0,35	•	–	•	•		100 % PES
N462	**4**	49	9	42	239	110	0,24	•	–	•	•		100 % rPES
N463	**4**	37	34	29	239	110	0,24	•	–	•	•		100 % rPES
N464	**4**	47	15	38	239	110	0,24	•	–	•	•		100 % rPES
N465	**4**	38	30	32	239	110	0,24	•	–	•	•		100 % rPES

N466	**2**	54	33	13	225	122	0,17	•	•	•	•	•	100 % PES
N467	**2**	41	56	3	225	122	0,17	•	•	•	•	•	100 % PES
N468	**2**	61	17	22	225	122	0,17	•	•	•	•	•	100 % PES
N469	**2**	53	35	12	225	122	0,17	•	•	•	•	•	100 % PES
N470	**2**	68	5	27	225	122	0,17	•	•	•	•	•	100 % PES
N471	**0**	21	61	18	240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N472	**0**	63	64	14	240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N473	**0**	23	63	14	240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N474	**0**	16	72	12	240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N475	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N476	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N477	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N478	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N479	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N480	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N481	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N482	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N483	**0**	/	/	/	240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N484	**0**				240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N485	**0**	/	/	/	240	99	0,23	•	–	•	•	–	100 % rPES
N486	**0**	66	5	29	230	115	0,27	•	–	•	•	•	100 % rPES
N487	**0**	60	24	16	230	115	0,27	•	–	•	•	•	100 % rPES
N488	**0**	42	4	54	245	120	0,33	–	–	–	–	–	100 % PES
N489	**0**	37	20	43	245	120	0,33	–	–	–	–	–	100 % PES
N490	**0**	18	53	29	245	120	0,33	–	–	–	–	–	100 % PES
N491	**0**	41	9	50	245	120	0,33	–	–	–	–	–	100 % PES
N492	**0**	33	27	39	245	185	0,33	–	–	–	–	–	100 % PES
N493	**2**	66	4	30	225	100	0,20	•	•	•	•	•	100 % rPES
N494	**2**	65	6	29	225	100	0,20	•	•	•	•	•	100 % rPES
N495	**2**	60	20	20	225	100	0,20	•	•	•	•	•	100 % rPES
N496	**2**	62	10	28	225	100	0,20	•	•	•	•	•	100 % rPES
N497	**1**	46	9	45	225	86	0,24	•	–	•	•	–	100 % rPES
N498	**1**	41	18	41	225	86	0,24	•	–	•	•	–	100 % rPES
N499	**2**	36	18	46	220	90	0,38	•	•	•	•	–	100 % rPES
N500	**2**	12	76	12	220	90	0,38	•	•	•	•	–	100 % rPES
N501	**3**	60	17	23	220	95	0,40	•	•	•	•	•	100 % rPES
N502	**3**	40	57	3	220	95	0,40	•	•	•	•	•	100 % rPES
N503	**2**	48	5	47	225	130	0,45	•	–	•	•	–	100 % rPES
N504	**2**	41	16	43	225	130	0,45	•	–	•	•	–	100 % rPES
N505	**2**	50	1	49	225	130	0,45	•	–	•	•	–	100 % rPES
N506	**2**	38	22	40	225	130	0,45	•	–	•	•	–	100 % rPES

Plissee - Eigenschaften der Stoffe

N507	**2**	40	21	39	225	130	0,45	•	–	•	•	–	100 % rPES
N508	**1**	70	3	27	240	150	0,25	•	–	•	•	•	100 % PES
N509	**4**	51	42	7	238	155	0,38	–	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N510	**4**	52	41	7	238	155	0,38	–	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N511	**3**	56	2	42	240	110	0,30	•	–	•	•	–	100 % PES
N512	**3**	55	29	16	240	125	0,31	•	–	•	•	•	80 % rPES / 20 % PES
N513	**3**	47	47	6	240	125	0,31	•	–	•	•	•	100 % PES
N514	**3**	50	7	43	238	175	0,38	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N515	**1**	5	83	12	238	155	0,36	•	•	•	•	–	100 % PES
N516	**2**	51	5	44	240	175	0,36	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N517	**2**	9	78	13	240	175	0,36	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N518	**2**	66	8	26	238	155	0,27	•	–	•	•	•	80 % rPES / 20 % PES
N519	**2**	63	13	24	238	155	0,27	•	–	•	•	•	80 % rPES / 20 % PES
N520	**2**	58	23	19	238	155	0,27	•	–	•	•	•	80 % rPES / 20 % PES
N521	**2**	48	41	11	238	155	0,27	•	–	•	•	•	80 % rPES / 20 % PES
N522	**3**	47	48	5	285	140	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N523	**3**	54	37	9	285	140	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N524	**3**	56	34	10	285	140	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N525	**3**	52	40	8	285	140	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N526	**3**	53	37	10	285	140	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N527	**3**	66	32	2	220	160	0,20	•	•	•	•	–	100 % PES
N528	**3**	66	33	1	220	160	0,20	•	•	•	•	–	100 % PES
N529	**0**	67	2	31	230	95	0,15	•	•	•	•	•	100 % PES
N530	**0**	51	25	24	230	95	0,15	•	•	•	•	•	100 % PES
N531	**0**	53	24	23	230	95	0,15	•	•	•	•	•	100 % PES
N532	**1**	24	55	21	230	200	0,37	•	–	•	•	–	100 % PES
N533	**1**	45	15	40	230	200	0,37	•	–	•	•	–	100 % PES
N534	**1**	41	25	34	230	200	0,37	•	–	•	•	–	100 % PES
N535	**1**	48	13	39	230	200	0,37	•	–	•	•	–	100 % PES
N536	**1**	19	63	18	230	200	0,37	•	–	•	•	–	100 % PES
N537	**1**	27	41	32	230	140	0,35	•	–	•	•	–	100 % PES
N538	**1**	39	18	43	230	140	0,35	•	–	•	•	–	100 % PES
N539	**1**	51	1	48	230	100	0,25	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N540	**1**	45	12	43	230	100	0,25	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N541	**1**	13	73	14	230	100	0,25	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N542	**1**	5	84	11	230	170	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N543	**1**	55	15	30	230	170	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS

Plissee - Eigenschaften der Stoffe

N544	**1**	31	44	25	230	170	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N545	**1**	52	27	21	230	170	0,35	•	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N546	**3**	69	12	19	230	150	0,35	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N547	**3**	13	76	11	230	150	0,35	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N548	**3**	44	39	17	230	150	0,35	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N549	**3**	42	40	18	230	150	0,35	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N550	**3**	61	23	16	230	150	0,35	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N551	**2**	55	5	40	240	110	0,20	•	–	•	•	–	100 % PES
N552	**2**	42	24	34	240	110	0,20	•	–	•	•	–	100 % PES
N553	**1**	56	1	43	230	220	0,45	•	–	•	•	–	100 % PES
N554	**1**	32	28	40	230	220	0,45	•	–	•	•	–	100 % PES
N555	**5**				200	110	0,30	–	–	–	–	–	100 % rPES
N556	**5**				200	110	0,30	–	–	–	–	–	100 % rPES
N557	**5**				195	120	0,25	–	–	–	–	•	100 % PES
N558	**5**				200	110	0,30	–	–	–	–	–	100 % rPES
N559	**5**	/	/	/	200	110	0,30	–	–	–	–	–	100 % rPES
N560	**5**				200	110	0,30	–	–	–	–	–	100 % rPES
N561	**5**				200	110	0,30	–	–	–	–	–	100 % rPES
N562	**0**	45	4	51	230	83	0,12	•	–	•	•	–	100 % PES
N563	**0**	45	0	55	230	83	0,12	•	–	•	•	–	100 % PES
N564	**0**	40	9	51	230	83	0,12	•	–	•	•	–	100 % PES
N565	**0**	32	26	42	230	83	0,12	•	–	•	•	–	100 % PES
N566	**0**	32	24	44	230	83	0,12	•	–	•	•	–	100 % PES
N567	**2**	55	3	42	225	85	0,13	–	•	•	•	–	100 % PES
N568	**3**	60	2	38	225	155	0,25	–	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N569	**3**	57	9	34	225	155	0,25	–	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N570	**3**	47	27	26	225	155	0,25	–	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N571	**3**	52	12	36	225	155	0,25	–	•	•	•	–	100 % TREVIRA CS
N572	**2**	19	55	26	225	85	0,13	–	–	•	•	–	100 % PES
N600	**4**	82	8	10	225	165	0,26	•	•	–	–	•	100 % PES
N602	**4**	79	12	9	225	165	0,26	•	•	–	–	•	100 % PES
N604	**4**	81	12	7	225	165	0,26	•	•	–	–	•	100 % PES
N605	**4**	76	18	6	225	165	0,26	•	•	–	–	•	100 % PES
N606	**4**	71	28	1	225	165	0,26	•	•	–	–	•	100 % PES
N609	**4**	84	2	14	225	165	0,26	•	•	–	–	•	100 % PES
N700	**4**	82	18	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N701	**4**	82	18	0	215	150	0,22	•	–	•	•	–	100 % PES

Plissee - Eigenschaften der Stoffe

N704	**4**	83	17	0	225	205	0,30	•	–	–	–	•	100 % PES
N706	**4**	83	17	0	225	205	0,30	•	–	–	–	•	100 % PES
N708	**4**	85	15	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N709	**4**	83	17	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N710	**4**	80	20	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N711	**4**	77	23	0	215	150	0,22	•	–	•	•	–	100 % PES
N712	**4**	83	17	0	225	205	0,30	•	–	–	–	•	100 % PES
N713	**4**	14	86	0	225	254	0,31	•	–	•	•	–	100 % PES
N718	**4**	79	21	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N719	**4**	81	19	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N720	**4**	82	18	0	215	150	0,22	•	–	•	•	–	100 % PES
N721	**4**	83	17	0	225	205	0,30	•	–	–	–	•	100 % PES
N729	**4**	85	15	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N730	**4**	49	51	0	225	254	0,31	•	–	•	•	–	100 % PES
N731	**4**	81	19	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N734	**4**	83	17	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N735	**4**	82	18	0	215	150	0,22	•	–	•	•	–	100 % PES
N737	**4**	85	15	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N740	**5**	84	16	0	225	215	0,28	•	–	–	–	•	100 % PES
N742	**5**	84	16	0	225	215	0,28	•	–	–	–	•	100 % PES
N745	**4**	75	25	0	202	157	0,22	–	–	–	–	–	100 % PES
N746	**4**	75	25	0	202	157	0,22	–	–	–	–	–	100 % PES
N750	**4**	75	25	0	202	157	0,22	–	–	–	–	–	100 % PES
N751	**4**	75	25	0	202	157	0,22	–	–	–	–	–	100 % PES
N753	**4**	75	25	0	202	157	0,22	–	–	–	–	–	100 % PES
N756	**4**	67	33	0	225	254	0,31	•	–	•	•	–	100 % PES
N757	**4**	79	21	0	225	254	0,31	•	–	•	•	–	100 % PES
N758	**4**	86	14	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N759	**4**	83	17	0	230	260	0,33	•	–	•	•	–	100 % PES
N767	**4**	83	17	0	225	205	0,28	•	–	–	–	•	100 % PES
N768	**4**	85	15	0	225	205	0,28	•	–	–	–	•	100 % PES
N770	**4**	86	14	0	225	205	0,28	•	–	–	–	•	100 % PES
N803	**2**	72	28	0	210	110	0,25	•	–	•	•	–	100 % PES
N804	**2**	70	30	0	210	110	0,25	•	–	•	•	–	100 % PES
N808	**4**				200	170	0,60	–	–	–	–	–	100 % rPES
N809	**2**	39	21	40	225	130	0,45	•	–	•	•	–	100 % rPES
N810	**2**	30	36	34	225	130	0,45	•	–	•	•	–	100 % rPES
N811	**1**	50	1	49	225	86	0,24	•	–	•	•	–	100 % rPES
N812	**1**	8	84	8	225	86	0,24	•	–	•	•	–	100 % rPES
N813	**1**	16	67	17	225	86	0,24	•	–	•	•	–	100 % rPES
N814	**1**	39	23	38	225	86	0,24	•	–	•	•	–	100 % rPES

Plissee - Eigenschaften der Stoffe

N815	**2**	43	20	37	240	175	0,36	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N816	**2**	40	22	38	240	175	0,36	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N817	**2**	25	52	23	240	175	0,36	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N818	**2**	37	30	33	240	175	0,36	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N819	**3**	48	7	45	240	175	0,38	•	–	•	•	–	80 % rPES / 20 % PES
N820	**1**	42	58	0	245	185	0,40	–	–	–	–	–	100 % PES
N821	**1**	59	41	0	245	185	0,40	–	–	–	–	–	100 % PES
N822	**1**	17	83	0	245	185	0,40	–	–	–	–	–	100 % PES
N823	**1**	28	72	0	245	185	0,40	–	–	–	–	–	100 % PES
N824	**3**	77	23	0	240	290	0,58	•	–	•	•	–	100 % rPES
N825	**3**	77	23	0	240	290	0,58	•	–	•	•	–	100 % rPES
N826	**3**	77	23	0	240	290	0,58	•	–	•	•	–	100 % rPES
N827	**3**	77	23	0	240	290	0,58	•	–	•	•	–	100 % rPES
N828	**3**				240	290	0,58	•	–	•	•	–	100 % rPES
N829	**1**				245	220	0,45	–	–	–	–	–	100 % PES
N830	**1**				245	220	0,45	–	–	–	–	–	100 % PES
N831	**1**	62	38	0	245	220	0,45	–	–	–	–	–	100 % PES
N832	**4**	81	19	0	240	295	0,47	•	–	•	•	–	100 % PES
N833	**4**	83	17	0	240	295	0,47	•	–	•	•	–	100 % PES
N834	**5**	72	28	0	235	250	0,30	•	•	•	•	–	100 % PES
N835	**5**	71	29	0	235	250	0,30	•	•	•	•	–	100 % PES
N836	**5**	74	26	0	235	250	0,30	•	•	•	•	–	100 % PES
N837	**5**	70	30	0	235	250	0,30	•	•	•	•	–	100 % PES
N838	**3**	52	48	0	230	280	0,35	•	–	•	•	–	100 % PES