# Wabenplissee - Eigenschaften der Stoffe

| Stoff- nummer | Preis- gruppe | Licht- reflexion R (%) | Licht- absorption A (%) | Licht- trans- mission T (%) | max. Breite | Gewicht (gr/m²) | Dicke (mm) | Feuchtraum- eignung (•/—) | schwer entflamm- bar (B1) | recycelt (%) | metallisiert (•/—) | Gewebe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C105 | 5 | 66 | 16 | 18 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | — | — | PES |
| C106 | 5 | 71 | 6 | 23 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | — | — | PES |
| C107 | 5 | 67 | 20 | 30 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | — | — | PES |
| C112 | 5 | 36 | 54 | 10 | 250 | 206 | 0,14 | • | — | — | — | PES |
| C113 | 5 | 18 | 79 | 3 | 250 | 206 | 0,14 | • | — | — | — | PES |
| C118 | 5 | 22 | 74 | 4 | 250 | 206 | 0,14 | • | — | — | — | PES |
| C121 | 7 | 62 | 1 | 37 | 300 | 290 | 0,24 | • | — | — | — | PES |
| C127 | 3 | 58 | 19 | 23 | 300 | 187 | 0,22 | • | • | — | — | PES |
| C128 | 3 | 58 | 35 | 7 | 300 | 187 | 0,22 | • | • | — | — | PES |
| C130 | 3 | 61 | 26 | 13 | 300 | 198 | 0,22 | • | • | — | — | PES |
| C131 | 3 | 57 | 32 | 11 | 300 | 187 | 0,22 | • | • | — | — | PES |
| C132 | 7 | 55 | 4 | 41 | 300 | 288 | 0,24 | • | — | — | — | PES |
| C134 | 7 | 58 | 3 | 39 | 300 | 288 | 0,24 | • | — | — | — | PES |
| C136 | 7 | 53 | 23 | 24 | 300 | 288 | 0,24 | • | — | — | — | PES |
| C137 | 7 | 53 | 26 | 21 | 300 | 288 | 0,24 | • | — | — | — | PES |
| C138 | 7 | 58 | 8 | 34 | 300 | 288 | 0,24 | • | — | — | — | PES |
| C139 | 2 | 53 | 2 | 45 | 300 | 169 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C140 | 2 | 58 | 5 | 37 | 300 | 169 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C142 | 2 | 51 | 10 | 39 | 300 | 169 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C144 | 2 | 54 | 9 | 37 | 300 | 167 | 0,24 | • | — | — | — | PES |
| C145 | 2 | 47 | 34 | 19 | 300 | 167 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C146 | 2 | 45 | 42 | 13 | 300 | 169 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C148 | 2 | 45 | 44 | 11 | 300 | 169 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C150 | 2 | 50 | 29 | 21 | 300 | 167 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C151 | 2 | 56 | 14 | 30 | 300 | 167 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C159 | 2 | 74 | 1 | 25 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C160 | 2 | 71 | 3 | 26 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C163 | 2 | 69 | 13 | 18 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C164 | 2 | 65 | 31 | 4 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C165 | 2 | 68 | 15 | 17 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C175 | 4 | 36 | 24 | 40 | 300 | 138 | 0,21 | • | — | — | — | PES |
| C177 | 4 | 35 | 20 | 45 | 300 | 138 | 0,21 | • | — | — | — | PES |
| C179 | 4 | 4 | 95 | 1 | 300 | 138 | 0,21 | • | — | — | — | PES |
| C183 | 4 | 68 | 10 | 22 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | — | — | PES |
| C185 | 5 | 6 | 94 | 0 | 250 | 253 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C186 | 5 | 32 | 62 | 6 | 250 | 253 | 0,16 | • | — | — | — | PES |

# Wabenplissee - Eigenschaften der Stoffe

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C187 | 5 | 39 | 51 | 10 | 250 | 253 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C188 | 5 | 20 | 77 | 3 | 250 | 253 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C192 | 2 | 48 | 28 | 24 | 300 | 169 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C194 | 2 | 54 | 10 | 36 | 300 | 167 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C195 | 2 | 70 | 5 | 25 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C196 | 2 | 69 | 21 | 10 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C197 | 2 | 66 | 23 | 11 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C198 | 2 | 75 | 1 | 24 | 300 | 164 | 0,24 | • | — | 100 | — | PES |
| C200 | 4 | 51 | 15 | 34 | 300 | 144 | 0,21 | • | — | — | — | PES |
| C204 | 3 | 54 | 16 | 30 | 300 | 158 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C207 | 3 | 48 | 26 | 26 | 300 | 158 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C208 | 3 | 45 | 34 | 21 | 300 | 158 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C215 | 5 | 9 | 90 | 1 | 250 | 253 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C218 | 5 | 5 | 95 | 0 | 250 | 253 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C219 | 7 | 53 | 10 | 37 | 300 | 312 | 0,32 | • | — | — | — | PES |
| C220 | 7 | 45 | 24 | 31 | 300 | 312 | 0,32 | • | — | — | — | PES |
| C221 | 7 | 48 | 20 | 32 | 300 | 312 | 0,32 | • | — | — | — | PES |
| C222 | 7 | 10 | 76 | 14 | 300 | 312 | 0,32 | • | — | — | — | PES |
| C223 | 4 | 71 | 6 | 23 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | 100 | — | PES |
| C224 | 4 | 70 | 14 | 16 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | 100 | — | PES |
| C225 | 4 | 65 | 17 | 18 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | 100 | — | PES |
| C226 | 6 | / | / | / | 240 | 210 | / | • | — | — | — | 53 % PES / 47 % VIS |
| C227 | 5 | 74 | 16 | 10 | 240 | 190 | / | • | — | — | — | 53 % PES / 47 % VIS |
| C228 | 5 | 54 | 36 | 10 | 240 | 190 | / | • | — | — | — | 53 % PES / 47 % VIS |
| C229 | 5 | 50 | 43 | 7 | 240 | 190 | / | • | — | — | — | 53 % PES / 47 % VIS |
| C230 | 5 | 46 | 50 | 4 | 240 | 190 | / | • | — | — | — | 53 % PES / 47 % VIS |
| C231 | 5 | 39 | 58 | 3 | 240 | 190 | / | • | — | — | — | 53 % PES / 47 % VIS |
| C232 | 7 | / | / | / | 240 | 460 | / | • | — | 80 | — | PES |
| C233 | 7 | / | / | / | 240 | 460 | / | • | — | 80 | — | PES |
| C234 | 7 | / | / | / | 240 | 460 | / | • | — | 80 | — | PES |
| C235 | 1 | / | / | / | 300 | 230 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C300 | 1 | / | / | / | 300 | 300 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C301 | 1 | / | / | / | 300 | 300 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C302 | 1 | / | / | / | 300 | 300 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C303 | 1 | / | / | / | 300 | 300 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C304 | 1 | / | / | / | 300 | 300 | 0,16 | • | — | — | — | PES |

# Wabenplissee - Eigenschaften der Stoffe

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C305 | 1 | / | / | / | 300 | 300 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C306 | 1 | / | / | / | 300 | 230 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C307 | 1 | / | / | / | 300 | 230 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C309 | 0 | 62 | 32 | 7 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C310 | 0 | 66 | 21 | 13 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C311 | 0 | 67 | 12 | 22 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C312 | 0 | 70 | 7 | 23 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C313 | 2 | 65 | 13 | 22 | 300 | 190 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C314 | 2 | 51 | 34 | 15 | 300 | 190 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C315 | 2 | 24 | 69 | 7 | 300 | 190 | 0,23 | • | — | — | — | PES |
| C316 | 2 | 51 | 40 | 8 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | 100 | — | PES |
| C317 | 2 | 6 | 93 | 1 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | 100 | — | PES |
| C318 | 2 | 71 | 14 | 14 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | 100 | — | PES |
| C319 | 3 | 4 | 96 | 0 | 300 | 187 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C320 | 4 | 69 | 7 | 24 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | 100 | — | PES |
| C321 | 4 | 67 | 20 | 13 | 300 | 187 | 0,19 | • | — | 100 | — | PES |
| C322 | 4 | 17 | 76 | 6 | 300 | 155 | 0,2 | • | — | 100 | — | PES |
| C605 | 6 | 70 | 30 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | — | • | PES |
| C606 | 6 | 70 | 30 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | — | • | PES |
| C607 | 6 | 70 | 30 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | — | • | PES |
| C611 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C627 | 5 | 71 | 29 | 0 | 300 | 243 | 0,18 | • | • | — | — | PES |
| C628 | 5 | 71 | 29 | 0 | 300 | 243 | 0,18 | • | • | — | — | PES |
| C630 | 5 | 71 | 29 | 0 | 300 | 254 | 0,18 | • | • | — | — | PES |
| C631 | 5 | 71 | 29 | 0 | 300 | 243 | 0,18 | • | • | — | — | PES |
| C639 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C640 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C642 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C644 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C645 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C646 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C648 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C650 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C651 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,18 | • | — | — | • | PES |
| C659 | 3 | 71 | 29 | 0 | 300 | 191 | 0,15 | • | — | 100 | • | PES |
| C660 | 3 | 71 | 29 | 0 | 300 | 191 | 0,15 | • | — | 100 | • | PES |
| C663 | 3 | 71 | 29 | 0 | 300 | 191 | 0,15 | • | — | 100 | • | PES |
| C664 | 3 | 71 | 29 | 0 | 300 | 191 | 0,15 | • | — | 100 | • | PES |

# Wabenplissee - Eigenschaften der Stoffe

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C665 | 3 | 71 | 29 | 0 | 300 | 191 | 0,15 | • | — | 100 | • | PES |
| C683 | 6 | 71 | 29 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | — | • | PES |
| C685 | 6 | 7 | 93 | 0 | 250 | 288 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C686 | 6 | 38 | 62 | 0 | 250 | 288 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C687 | 6 | 48 | 52 | 0 | 250 | 288 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C688 | 6 | 24 | 76 | 0 | 250 | 288 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C692 | 3 | 85 | 15 | 0 | 300 | 194 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C697 | 3 | 71 | 29 | 0 | 300 | 191 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C698 | 3 | 71 | 29 | 0 | 300 | 191 | 0,15 | • | — | — | • | PES |
| C715 | 6 | 11 | 89 | 0 | 250 | 288 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C718 | 6 | 6 | 94 | 0 | 250 | 288 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C719 | 1 | / | / | / | 300 | 230 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C720 | 1 | / | / | / | 300 | 230 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C721 | 1 | / | / | / | 300 | 230 | 0,16 | • | — | — | — | PES |
| C722 | 2 | / | / | / | 300 | 235 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C723 | 2 | / | / | / | 300 | 235 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C724 | 2 | / | / | / | 300 | 235 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C725 | 2 | / | / | / | 300 | 230 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C726 | 2 | / | / | / | 300 | 230 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C727 | 0 | 67 | 1 | 32 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C728 | 0 | 65 | 13 | 22 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C729 | 0 | 60 | 36 | 4 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C730 | 0 | 64 | 16 | 21 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C731 | 0 | 66 | 14 | 20 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C732 | 0 | 63 | 22 | 15 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C733 | 0 | 67 | 19 | 15 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C734 | 0 | 8 | 30 | 62 | 280 | 142 | 0,17 | • | — | — | — | PES |
| C735 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C736 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C737 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C738 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C739 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C740 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C741 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C742 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C743 | 5 | 85 | 15 | 0 | 300 | 231 | 0,16 | • | • | 100 | • | PES |
| C744 | 5 | 85 | 15 | 0 | 300 | 231 | 0,16 | • | • | 100 | • | PES |
| C745 | 5 | 85 | 15 | 0 | 300 | 231 | 0,16 | • | • | 100 | • | PES |

Wabenplissee - Eigenschaften der Stoffe

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C746 | 5 | 85 | 15 | 0 | 300 | 231 | 0,16 | • | • | 100 | • | PES |
| C747 | 4 | 64 | 2 | 34 | 300 | 207 | 0,18 | • | • | 100 | — | PES |
| C748 | 4 | 59 | 32 | 8 | 300 | 207 | 0,18 | • | • | 100 | — | PES |
| C749 | 4 | 67 | 8 | 24 | 300 | 207 | 0,18 | • | • | 100 | — | PES |
| C750 | 4 | 64 | 16 | 20 | 300 | 207 | 0,18 | • | • | 100 | — | PES |
| C751 | 5 | 85 | 15 | 0 | 300 | 231 | 0,16 | • | • | 100 | • | PES |
| C752 | 5 | 85 | 15 | 0 | 300 | 231 | 0,16 | • | • | 100 | • | PES |
| C753 | 4 | 61 | 22 | 17 | 300 | 207 | 0,18 | • | • | 100 | — | PES |
| C754 | 4 | 62 | 21 | 17 | 300 | 207 | 0,18 | • | • | 100 | — | PES |
| C800 | 2 | / | / | / | 300 | 215 | 0,14 | • | — | — | • | PES |
| C801 | 2 | / | / | / | 300 | 215 | 0,14 | • | — | — | • | PES |
| C802 | 2 | / | / | / | 300 | 215 | 0,14 | • | — | — | • | PES |
| C803 | 2 | / | / | / | 300 | 215 | 0,14 | • | — | — | • | PES |
| C804 | 2 | / | / | / | 300 | 215 | 0,14 | • | — | — | • | PES |
| C805 | 2 | / | / | / | 300 | 215 | 0,14 | • | — | — | • | PES |
| C806 | 2 | / | / | / | 300 | 235 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C807 | 2 | / | / | / | 300 | 235 | 0,17 | • | — | — | • | PES |
| C809 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C810 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C811 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C812 | 1 | 71 | 29 | 0 | 280 | 203 | 0,18 | • | — | — | — | PES |
| C813 | 4 | 64 | 36 | 0 | 300 | 213 | 0,16 | • | — | — | • | PES |
| C814 | 4 | 53 | 47 | 0 | 300 | 213 | 0,16 | • | — | — | • | PES |
| C815 | 4 | 25 | 75 | 0 | 300 | 213 | 0,16 | • | — | — | • | PES |
| C816 | 4 | 50 | 50 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | 100 | • | PES |
| C817 | 4 | 7 | 93 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | 100 | • | PES |
| C818 | 4 | 70 | 30 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | 100 | • | PES |
| C819 | 5 | 5 | 95 | 0 | 300 | 300 | 0,22 | • | — | — | — | PES |
| C820 | 5 | 69 | 31 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | 100 | • | PES |
| C821 | 5 | 69 | 31 | 0 | 300 | 215 | 0,13 | • | — | 100 | • | PES |
| C822 | 3 | 71 | 29 | 0 | 300 | / | / | • | — | 100 | • | PES |